

UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**



LENÇOL DE BORRACHA SBR LENÇOL DE BORRACHA SBR SBR - COMUM

O lençol de borracha SBR é composto por polímero natural, na cor preta. Tem uma excelente resistência à compressão e ao desgaste. Geralmente utilizado **SBR - COMUM** na confecção de aventais industriais, juntas, cobertura de bancada, etc...

O lençol de borracha SBR é composto por polímero natural, na cor preta. Tem Peso específico: 1,6 g/cm³ uma excelente resistência à compressão e ao desgaste. Geralmente utilizado Dureza: 70 +- 5 Shore A na confecção de aventais industriais, juntas, cobertura de bancada, etc... Temperatura de Trabalho: -40°C a +70°C

Classificação ASTM D 2000: M2AA 703 A13 B33 EA14 Peso específico: 1,6 g/cm³

Dureza: 70 +- 5 Shore A Propriedades - Resistência

Temperatura de Trabalho: -40°C a +70°C

Classificação ASTM D 2000: M2AA 703 A13 B33 EA14 Ozônio - P

Tração - R

Propriedades - Resistência Óleos animais e vegetais - R

Intempéries - R

Ozônio - P Deformação permanente - B

Tração - R Combustíveis - P

Óleos animais e vegetais - R Calor - R

Intempéries - R Flexão - R

Deformação permanente - B Ácidos Diluídos - R/B

Combustíveis - P Baixas Temperaturas - R

Calor - R Isolamento elétrico - B

Flexão - R Ácidos Concentrados - P

Ácidos Diluídos - R/B Rasgo - R

Baixas Temperaturas - R Óleos Minerais - P


Isolamento elétrico - B Absorção de Água - R/B

Ácidos Concentrados - P Abrasão - R

Rasgo - R Graxas e Lubrificantes - P

Óleos Minerais - P Propagação das Chamas - P

Absorção de Água - R/B



UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**

Abrasão - R E – Excelente

Graxas e Lubrificantes - P B – Boa

Propagação das Chamas - P R – Regular

P – Pobre

E – Excelente

B – Boa Utilização:

R – Regular

P – Pobre Recomendado: Abrasão, impacto, cortes, corrosão, higiene.

Utilização: Não Recomendado: Ozônio, combustíveis derivados de petróleo.

Recomendado: Abrasão, impacto, cortes, corrosão, higiene.

Não Recomendado: Ozônio, combustíveis derivados de petróleo.

LENÇOL DE BORRACHA NBR



NBR - Nitrílica

O lençol de borracha NBR é composto por polímero nitrílico, na cor preta. Tem uma boa resistência à combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, querosene e graxas. Geralmente utilizado na confecção de juntas, diafragmas, guarnições, forros e apoios.

Peso específico: 1,62 g/cm³

Dureza: 70 +- 5 Shore A

Temperatura de Trabalho: -40°C a +100°C

Classificação ASTM D 2000: M6BG 703 A14 E014 E034

Propriedades - Resistência

Ozônio - P

Tração - R

Óleos animais e vegetais - R/B

Intempéries - P

Deformação permanente - B


Combustíveis - R/B

Calor - B

Flexão - R

Ácidos Diluídos - R

Baixas Temperaturas - R



UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**

Isolamento elétrico - R
Ácidos Concentrados - R
Rasgo - R
Óleos Minerais - R/B
Absorção de Água - R/B
Abrasão - R
Graxas e Lubrificantes - R/B
Propagação das Chamas - P

E – Excelente
B – Boa
R – Regular P
– Pobre

Utilização:

Recomendado: GLP, combustíveis derivados de petróleo, óleos, lubrificantes, graxas.

Não Recomendado: Cetonas, ozônio, ácidos fortes, solventes polares.

LENÇOL DE BORRACHA CR

CR - NEOPRENE

O lençol de borracha CR é composto por polímero NEOPRENE, na cor preta. Tem uma boa resistência à compressão e ao desgaste com moderada resistência a óleos, graxas e chamas. Geralmente utilizado na confecção de juntas, forros de bancada, apoios, etc.

Peso específico: 1,63 g/cm³


Dureza: 70 +- 5 Shore A

Temperatura de Trabalho: -40°C a +100°C

Classificação ASTM D 2000: M2BC 703 A14 E014 E034

Propriedades - Resistência

Ozônio - B
Tração - R
Óleos animais e vegetais - R/B Intempéries
- R/B
Deformação permanente - R/B
Combustíveis - R
Calor - B
Flexão - R
Ácidos Diluídos - R/B



UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**

Baixas Temperaturas - R
Isolamento elétrico - R
Ácidos Concentrados - R
Rasgo - R
Óleos Minerais - R/B
Absorção de Água - R
Abrasão - R
Graxas e Lubrificantes - R/B
Propagação das Chamas - R/B

E – Excelente

B – Boa

R – Regular P


– Pobre

Utilização:

Recomendado: Ozônio, intempéries, óleos, graxas, ácidos diluídos, álcoois, umidade.

Não Recomendado: Cetonas, combustíveis.

Também cortamos juntas em borracha




UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**



UNIVERSAL VEDAÇÕES EIRELI

(11) 2028-8657 / 2028-8675

email: universal@universalvedacoes.com.br

 **(11) 9919-12796**